

# NORGIPS BETOGRUNT

**NORGIPS®**

Penetrace určená pro nenasákavé  
povrchy uvnitř budov



## POPIS VÝROBKU

- Vyrovnání nasákavosti a zlepšení přilnavosti před aplikací:
  - sádrových omítek
  - vápennocementových omítek
  - suché omítky na bocháčích ze sádrového lepidla
- Aplikuje se na kolmé i vodorovné povrchy z betonu

## PŘEDNOSTI

- Zlepšuje přilnavost podkladu
- Upravuje nasákavost povrchu
- Propustný pro vodní páry
- Vysoká odolnost na působení alkalických prostředků
- Vysoká vydatnost

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Teplota použití    | 5 do 30°C              |
| Spotřeba           | 0,25 kg/m <sup>2</sup> |
| Doba použitelnosti | 12 měsíců              |
| Balení             | Kbelík: 15 kg          |

## DOPLŇUJÍCÍ VÝROBKY

| Bal.                                                                                | Název                        | Popis                   | Bal.                                                                                | Název                  | Popis                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
|  | <b>NORGIPS BONDING FIX T</b> | Sádrové lepidlo pro SDK |  | <b>NORGIPS TML 240</b> | Strojní sádrová omítka lehčená |



Deska + Lepidlo + **Penetrace** = Řešení NORGIPS

Omítka + **Penetrace** = Řešení NORGIPS

## ROZMĚRY A BALENÍ

| Balení<br>(kg) | Množství na paletě |      |
|----------------|--------------------|------|
|                | (ks)               | (kg) |
| 15             | 8                  | 120  |
| 15             | 12                 | 180  |
| 15             | 24                 | 360  |

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, odprášený, zbavený všech nanosu snižujících přilnavost.

Trvalé a voděodolné nátěry je nutno zmatnit a očistit, nasákavé nátěry je nutno odstranit.

Vlhkost podkladu, na který bude nanášen Norgips Porogrunť, nesmí překročit 3%.

## PŘÍPRAVA PENETRACE

Před samotnou aplikací je nutné obsah kbelíku promíchat. Norgips Betogrunť nesmí být smícháván s jinými materiály.

## PENETROVÁNÍ

Penetraci je možno nanášet válečkem nebo štětkou. V průběhu aplikace je potřeba pamatovat o častém promíchávání penetrace z důvodu udržení její jednotné konzistence a zamezení sedání písku na dně kbelíku.

Doba vysychání penetrace je závislá na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a nasákavosti podkladu (obecně nad 12 hodin). Větrání místnosti zkracuje čas schnutí. Větrání místnosti zkracuje čas schnutí.

## DOPLŇKOVÉ INFORMACE

- Kbelíky s penetrací skladujeme v teplotě nad +5°C a nevystavujeme přímému slunečnímu záření a vysokým teplotám.
- Více informací na [www.norgips.cz](http://www.norgips.cz)

## NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,  
02-255 Varšava, PL  
tel. + 48 605 338 181

[www.norgips.cz](http://www.norgips.cz)

Údaje sdělené v této kartě jsou výlučně popisem výrobku. Jsou to obecné informace na základě našich znalostí a zkušeností a nevymezují konkrétní použití. Neustále vylepšujeme a rozvíjíme nabízené výrobky a proto si vyhrazujeme právo změny parametru

bez předchozí informace. Zde uvedené údaje nejsou podkladem pro jakékoliv spory. V případě nejasností a otázek žádáme o kontakt s technickým oddělením Norgips nebo obchodním zástupcem Norgips.